

Tyvek® Soft Antireflex

PRODUKTGRUPPE

Vliesstoff

ROHSTOFF

Polyethylen

FUNKTION IN DER UNIT

Winddichtung



KREISLAUFGERECHTIGKEIT

100 % wiederverwendbar
100 % wiederverwertbar

KREISLAUFPOSITION

teilweise wiederverwertet

BESCHREIBUNG

Die Winddichtung besitzt eine sehr hohe Alterungs- und Temperaturbeständigkeit bis 100 °C. Tyvek® Soft Antireflex ist hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht, mit einer blendfreien Oberfläche.

SD-WERT

(Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke)

0,025 m

BRANDVERHALTEN

(Baustoffklasse)

E (normal entflammbar), gemäß DIN EN 13501-1

VERFÜGBARE DIMENSIONEN

Länge 5000 cm; Breite 150 / 300 cm (Rollenmaße)

VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Winddichtung für geschlossene Fassaden.

Stand 8. Februar 2018

Alle Angaben laut Hersteller

HERSTELLER

Ampack AG
Seebleichstr. 50
CH-9401 Rorschach
+41 71 858 38 00
ampack@ampack.ch
www.ampack.eu

